

GRANIT  
GRUBU

---

*Yolunuzda  
güçlü bir adım.*


## GRANİT GRUBU

Garnit, başlıca kuartz ve feldispat mineralleri ile az miktarda mika, amfibol ve diğer minerallerin oluşturduğu büyük granüllü volkanik ve plütonik kayalardır. Granülleri tek bir boyda olmayıp değişik boylarda ve gözle seçilebilecek kadar büyük granüllerden oluşmaktadır. Granitin yüksek dayanıklılığı ve estetik özellikleri nedeniyle ebatlı taş olarak kullanılmaktadır. Granit renkleri beyazdan siyaha kadar değişebilir. Dünyada başlıca meşhur granit renkleri arasında gri, mavi, kahverengi, yeşil ve kırmızıdır.



## GRANITE GROUP

Granite is ingenious and plutonic, large grained rock mainly formed with quartz and feldspar with minor amounts of mica, amphiboles and other minerals. There is not one uniform size of grains of granite. The grains are rough and large enough to be easily visible. Granite has high durability and aesthetic qualities it is used as a dimension stone. Colours of granite change white to absolute black. Grey, blue, brown, green and red coloured granites are main colours of world famous granites.



## ASH BLACK

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	ASH BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,04-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A




## ASPEN WHITE

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	ASPEN WHITE	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,4-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A




## ROSA PORINHO

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	ROSA PORINHO	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İSPANYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST/EBATLI	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2600-2630 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	8-14 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	120-180 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,25-0,30	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	15-25 MM	EN14157-A



## ROSA MINHO

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	ROSA MINHO	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	PORTEKİZ	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST/EBATLI	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2640 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	153 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1101 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,30-0,35	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16-18 MM	EN 14157-A




## CORAL BLACK

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	CORAL BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	3050-3250	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	12-13 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	215-230 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,08-0,10	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	8000-8200 MM3	EN14157-B




## BIANCO NUBLADO

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	BIANCO NUBLADO	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İSPANYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2650 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	12,7 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	149 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	0,30%	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	15,6 MM	EN 14157-A





## HASSAN GREEN

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	HASSAN GREEN	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,4-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A




## DOLPHIN

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	DOLPHIN	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İRAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST/EBATLI	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2750 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	150 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1177 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,29-0,30	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	3 MM	EN14157-A








## BENGAL BLACK

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	BENGAL BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,04-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A



## SL WHITE

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	SL WHITE	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	VIETNAM	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST/EBATLI	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2740 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	150 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1177 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,29-0,30	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	3 MM	EN14157-A



## CREMA PERLA

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	CREMA PERLA	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	PORTEKİZ	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2620 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	163 KGF/CMK	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1193 KGF/CMK	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	0,17%	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16-18 MM	EN14157-A




## P. WHITE

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	PWHITE	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,04-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A




## CREMA JULIA LIGHT

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	CREMA JULIA	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İSPANYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST/EBATLI	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2640-2660 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	13-17 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	110-150 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,2-0,3	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16-18 MM	EN14157-A



## BLANCO MINHO

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	BLANCO MINHO	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İSPANYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2640 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	140 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	932 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,36-0,40	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	17-19 MM	EN14157-A



## NEW KASHMIR WHITE

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	KASHMIR WHITE	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2620 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	9-10 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	160-190 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,39-0,42	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	15,5 MM	EN 14157-A



## STEEL GREY HIGH RES

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	STEEL GREY	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,04-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A



## PC VIOLET

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	PC VIOLET	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	VIETNAM	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST/EBATLI	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2740 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	160 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1177 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,3-0,4	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	3MM	EN14157-A



## VIOLETTA

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	VIOLETTA	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İRAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2740 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	150 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1177 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,3-0,4	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	3MM	EN 14157-A





## NEW IMPERIAL RED

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	NEW IMPERIAL RED	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2600-2700 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	15-20 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	190-250 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,05-0,15	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A



## ROSA BETA


Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	ROSA BETA	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İTALYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2583 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	115 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1719 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	0,03%	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	115 KG/CM2	EN14157-A





## APACHE BLACK

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	APACHE BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	0,4%	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A




## BALTIC BROWN

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	BALTIC BROWN	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	FINLANDIYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2550-2650KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	11-18 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	80-125 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,5-0,6	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	5450-5750 MM	EN14157-B




## ROSAVEL

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	ROSAVEL	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İSPANYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2620 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	80 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1101 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,30-0,35	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16-18 MM	EN14157-A



## BLUE PEARL

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	BLUE PEARL	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	NORVEÇ	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2710-2750 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	13-17 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	190-240 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,2-0,08	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	6900-7300 MM	EN14157-B




## TAN BLACK

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	TAN BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2690-2720 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	7-10 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	155-185 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,10-0,15	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A



## TAN BROWN

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	TAN BROWN	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2690-2720 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	7-10 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	155-185 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,10-0,15	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A




## EMIRALD PEARL

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	EMIRALD PEARL	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	NORVEÇ	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2690-2710 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	11-13 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	170-190 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,12-0,15	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	7100-7600 MM3	EN 14157-B




## WHITE PEARL

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	WHITE PEARL	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İTALYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2650 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	12,1 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	152 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,2-0,25	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16,5 MM	EN14157-A



## ROSY PINK

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	ROSY PINK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,04-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A





## ALASKA WHITE

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	ALASKA WHITE	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İSPANYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2650 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	12,7 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	149 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	0,30%	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	15,6 MM	EN14157-A




## BLUE DUNES

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	BLUE DUNES	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,4-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A



## MOON WHITE

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	MOON WHITE	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2620 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	9-10 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	160-190 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,39-0,42	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	15,5 MM	EN14157-A




## AMEDEUS

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	AMEDEUS	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,4-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A



## ATLANTICO

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	ATLANTICO	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İSPANYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2620 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	163 KGF/CMK	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1193 KGF/CMK	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	0,17%	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16-18 MM	EN14157-A



## ABSOLUTE BLACK

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	ABSOLUTE BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	3050-3250	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	12-13 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	215-230 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,08-0,10	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	8000-8200 MM3	EN14157-B



## NEHBANDAN

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	NEHBANDAN	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İRAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST/EBATLI	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2740 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	150 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1177 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,29-0,30	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	3 MM	EN14157-A



## BELLA WHITE

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	BELLA WHITE	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İRAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST/EBATLI	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2740 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	150 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1177 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,29-0,30	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	3 MM	EN14157-A







## BIANCO SARDO

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	BIANCO SARDO	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	İTALYA	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2620-2645 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	110-120 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	1815-1850 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,20-0,30	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16-18 MM	EN14157-A



## BERGAMA GRİ

<b>Genel Bilgiler/General information</b>		
· Ürün Adı/ Name Product	BERGAMA GRİ	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	TÜRKİYE	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST/EBATLI	
<b>Teknik Bilgiler/Technical information</b>		
· Yoğunluk/Density	2660 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	152 KGF/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	945 KGF/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	0,30%	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	3 MM	EN14157-A



## BLACK FORREST

### Genel Bilgiler/General information

- Ürün Adı/ Name Product
- Kategori/Category
- Menşei/Origin
- Ürün Şekli/Product Shape


BLACK FOREST  
GRANİT  
HİNDİSTAN  
PLAKA

### Teknik Bilgiler/Technical information

- Yoğunluk/Density
- Eğilme Dayanımı/Bending Strength
- Basınç Dayanımı/Pressure Resistance
- Su Emme Oranı/Water Absorption Rate
- Aşınma Direnci/Wear Resistance

2960 KG/M3  
274 KG/CM2  
2777 KG/CM2  
%0,4-0,05  
45 MM

EN 1936  
EN 12372  
EN 1926  
EN 13755  
EN14157-A




## Z BLACK

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	Z BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	3050-3250 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	12-13 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	215-230 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,08-0,10	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	8000-8200 MM	EN14157-B



## BLACK GALAXY

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	BLACK GALAXY	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	PLAKA/ST/EBATLI	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2960-3010 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	16-21 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	225-250 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,02-0,06	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	8000-8200 MM3	EN14157-A





## G-20 BLACK

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	G-20 BLACK	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	3010-3040KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	31-35 MPA	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	200-220 MPA	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,02-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	16 MM	EN14157-A



## BLACK PEARL

Genel Bilgiler/General information		
· Ürün Adı/ Name Product	BLACK PEARL	
· Kategori/Category	GRANİT	
· Menşei/Origin	HİNDİSTAN	
· Ürün Şekli/Product Shape	ST	
Teknik Bilgiler/Technical information		
· Yoğunluk/Density	2960 KG/M3	EN 1936
· Eğilme Dayanımı/Bending Strength	274 KG/CM2	EN 12372
· Basınç Dayanımı/Pressure Resistance	2777 KG/CM2	EN 1926
· Su Emme Oranı/Water Absorption Rate	%0,04-0,05	EN 13755
· Aşınma Direnci/Wear Resistance	45 MM	EN14157-A